



PKW-Motorenöl



Benzin- und Dieselmotoren mit GPF/DPF***

- auf Basis wiedergewonnener Grundöle
- synthetisch
- Low SAPS**
- offiziell für Stellantis-Fahrzeuge freigegeben

EINSATZGEBIETE

Quartz EV3R RCP 5W-30 ist das Ergebnis der gemeinsamen Forschung der technischen Teams von Stellantis und TotalEnergies und besteht zu 50 Prozent aus wiedergewonnenem Grundöl. Die verwendete Technologie verlängert die Lebensdauer des Motors durch den hervorragenden Schutz vor Verschleiß und Rußablagerungen. Dieses synthetische Hochleistungsmotorenöl hat die Stellantis Freigabe FPW9.55535/03 und ist rückwärtskompatibel für Diesel- und Benzinmotoren, wenn die Freigabe PSA B71 2290 und PSA B71 2297 gefordert wird. Besonders geeignet ist das Motorenöl für EB2 Benzinmotoren EB2 Turbo Gen1, Gen2 (1.2L PureTech) und EB NA Gen1, Gen2 (Saugmotoren) und Dieselmotoren DV5Rx (1.5L BlueHDi), DW12RUX, DW10Fx [nicht geeignet für EB2 Turbo Gen3].

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA C3
API SP

FREIGABEN

Stellantis FPW9.55535/03

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

PSA B71 2290 (rückwärtskompatibel)

Opel/Vauxhall OV 040 1547 - D30 (rückwärtskompatibel)

Fiat 9.55535-CR1 (rückwärtskompatibel)

PSA B71 2297 (rückwärtskompatibel)

Opel/Vauxhall OV 040 1547 - G30 (rückwärtskompatibel)

Fiat 9.55535-GSY (rückwärtskompatibel)

ANWENDUNGSVORTEILE

- hervorragender Schutz der Kolben, Kolbenringe und Zylinderlaufbuchsen vor Verschleiß, durch exklusive Additive
- zuverlässiger Schutz vor dem LSPI-Effekt
- ermöglicht eine längere Lebensdauer der Partikelfilter (GPF/DPF***) und optimiert deren Funktionsfähigkeit, da es dank seiner Low SAPS** Formulierung ein vorzeitiges Verstopfen der Filter verhindert
- sein ausgezeichnetes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sorgt für eine sehr gute Motorsauberkeit

**Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

*** GPF/DPF: Benzinpartikelfilter / Dieselpartikelfilter

ANWENDUNGSHINWEISE

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	72,2
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	12,18
Viskositätsindex	ASTM D 2270		167
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	851,4
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	232
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
237605	60 L
237607	208 L
237610	1000 L
315418	lose Ware